



Laboratorieresultat - asbestanalyse

Sagsnr.:	2015-0801-599	Rekvirent:	Tarpaper Recycling Aps.
Sagsnavn:		Adresse:	Naverland 2, 16.sal 2600 Glostrup
Prøveudtager:	Rekvirent		
Udtagning, dato:	Oktober 2015		

Metoder og materialer


Vi har den 30. oktober 2015 modtaget 1 pose med ca. 900 g granulat til asbestanalyse. Fem delprøver (a-e) á ca. 5 g er udtaget fra posen med granulat til analyse ved lysmikroskopi (40-1000x forstørrelse) med polarisator, hvorved indholdet af asbestfibre be- eller afkræftes. Laboratorieanalysen vedrører alene den fremsendte prøve. DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2008 certificeret.

Resultat

Prøve nr.	Prøvemateriale:	Asbest-holdigt materiale
Granulat	Gipspulver, delprøve A	Ikke påvist
Granulat	Gipspulver, delprøve B	Ikke påvist
Granulat	Gipspulver, delprøve C	Ikke påvist
Granulat	Gipspulver, delprøve D	Ikke påvist
Granulat	Gipspulver, delprøve E	Ikke påvist

Konklusion:

Der kan ved lysmikroskopi med polarisator ikke påvises asbest-fibre i de analyserede delprøver.

Analyse udført af:	Rune T. Høgh 
Dato:	3. november 2015, Ry